

AA-0100.2

Pulverbeschichtung PB1_PB2 Lagerung von Pulverlack

Revision: 2

Besitzer: PB1 / PB2

Normabschnitt: 8.5.4

1	ZWECK	3
2	GELTUNGSBEREICH	3
3	BEGRIFFE/ABKÜRZUNGEN	3
4	ZUSTÄNDIGKEITEN	3
5	VORGEHEN	3
5.1	Lagerzeit.....	3
5.2	Betriebliche Lagerzeit.....	3
5.3	Temperatur.....	3
5.4	Musterbleche.....	3
6	MITGELTENDE UNTERLAGEN	4
7	ÄNDERUNGSINDEX	5

Erstellt: JM	Geprüft: AV	Freigegeben: BM
Datum: 11.12.2023	Datum11.12.2023	Datum: 11.12.2023
		

1 Zweck

Diese AA beschreibt die Lagerzeit und die Lagerbedingung für Pulverlacke.

2 Geltungsbereich

Diese AA gilt für den Bereich Pulverbeschichtung Werk I und Werk II, WE-EF Leuchten GmbH.

3 Begriffe/Abkürzungen

AA = Arbeitsanweisung

PB1 = Pulverbeschichtung Werk I

PB2 = Pulverbeschichtung Werk II

4 Zuständigkeiten

Für die Durchsetzung der AA ist der Vorarbeiter der Pulverbeschichtung verantwortlich.

5 Vorgehen

Die vom Hersteller vergebenen Lagerzeiten und Lagerbedingen von Pulverlacken sind zu beachten, werden diese überschritten sind folgende Maßnahmen einzuleiten.

5.1 Lagerzeit

Bei einer Lagerzeit über 6 Monaten sind folgende Prüfungen des Pulvers erforderlich!

1. Musterbleche pulvern.
2. Musterblech und Originalblech vergleichen. Es darf keine erkennbare Abweichung
wie Verlauf, Glanzgrad und Struktur zu sehen sein.
- 3 Kochtest
- 4 Gitterschnitt
- 5 Klumpenbildung

Entspricht Punkt 1 und einer der weiteren Prüfungen den Anforderungen, kann das Pulver bedenkenlos eingesetzt werden. Das Sieben ist bei erkennbarer Verklumpung des Pulvers unbedingt erforderlich.

5.2 Betriebliche Lagerzeit

Die betriebliche Lagerzeit wird auf 2Jahre befristet.

5.3 Temperatur

Die Lagertemperatur von 25 Grad sollte nicht über einen längeren Zeitraum überschritten werden.

5.4 Musterbleche

Musterbleche die vom Hersteller mitgeliefert werden, sind mit Lieferdatum und Chargennummer zu kennzeichnen.

Die Lieferungen sind grundsätzlich auf jeden Karton mit Eingangsdatum zu versehen.

6 Mitgeltende Unterlagen

Sicherheitsdatenblätter

7 Änderungsindex

Revision 0	Dokument erstellt	
Revision 1	Logo und Schriftart (Arial) geändert, Dateipfad in Fußnote und Firmierung aktualisiert	06.10.2022
Revision 2	5.1+5.3 aktualisiert	11.12.2023