Analysenprotokoll Werk 2

we-ef

FB-0139.3

!!! Die Prüfung erfolgt täglich bei Arbeitsbeginn!!!

Datum	Uhrzeit	**Beizentfettung Zink** hebro Gardoclean S 5244 + Gardobond Additive H 7347 Analyse: Verbrauch ml = FS			**Beizentfettung Alu** hebro Gardoclean S 5244 + Gardobond Additive H 7347 Analyse: Verbrauch ml = FS			**Konversionsschicht** hebro Oxsilan Additive 9906 + Oxsilan 9810/3				**Spülzone + VE-Wasser**			
		hebro S 5244 + H 7347 4,0–5,5 FS	Zugabe		hebro S 5244 + H 7347 5,0-6,5 FS	Zugabe		hebro 9906 + 9810/3 0,15–0,35	Zugabe im Verhältnis 2:1	pH-Wert 4,0-4,6	Zugabe hebro Oxsilan Additive 9951	Spüle1 Leitfähigkeit < 300µ	Spüle 2 Leitfähigkeit < 100µ	VE Spüle Leitfähigkeit < 30µ	Unterschrift
			S 5244	H 7347		S 5244	H 7347								