

C

PA-0034.1

Prüfung von Schichtstärken

Revision: 1
Besitzer: PB1

Erstellt: JM	Geprüft: AV	Freigegeben: BM
Datum: 27.01.2022	Datum: 27.01.2022	Datum: 27.01.2022
		

1	ZWECK	3
2	GELTUNGSBEREICH	3
3	BEGRIFFE/ABKÜRZUNGEN.....	3
4	ZUSTÄNDIGKEITEN.....	3
5	SCHICHTSTÄRKEN.....	3
5.1	Standardbeschichtung von Chassis	3
5.2	Sonderbeschichtung von Chassis	3
5.3	5CE+ Sonderbeschichtung von Masten und Leuchten	3
6	VORGEHEN.....	4
6.1	Messen	4
7	MITGELTENDE UNTERLAGEN	4
8	ÄNDERUNGSINDEX.....	5

6 Vorgehen

Schichtstärken und Gitterschnitt werden täglich nach jedem Farbwechsel durchgeführt

6.1 Messen

Gemessen wird mit digitalen Schichtstärkenmessgeräten, dieses werden regelmäßig kalibriert gemäß Bedienungsanweisung.

Gemessen wird 5-mal auf der beschichteten Fläche im Durchschnitt muss der Wert die geforderte Mindestschichtstärke erreichen.

Wird diese nicht erreicht muss das Teil erneut beschichtet werden.

7 Mitgeltende Unterlagen

Produktdatenblätter

Sicherheitsdatenblätter

Fertigungsaufträge

8 Änderungsindex

Revision 0	Dokument erstellt	
Revision 1	Logo, Schriftart (Arial) und Unterschriftenfeld geändert, Dateipfad Fußnote aktualisiert	10.10.2023